

Clariant Nylon 6/6 6608 BLACK

Polyamide 66

Clariant Corporation

Описание материалов:

Clariant Nylon 6/6 6608 BLACK is a Polyamide 66 (Nylon 66) material. It is available in North America for injection molding. Primary attribute of Clariant Nylon 6/6 6608 BLACK: Impact Resistant.

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая ударопрочность		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Литье под давлением		
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	49.6	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Yield)	34	%	ASTM D638
Флекторный модуль	1790	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact	850	J/m	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (1.8 MPa, Unannealed)	71.1	°C	ASTM D648
Температура плавления	259	°C	
Инъекция	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура сушки	71.1 to 82.2	°C	
Рекомендуемый Макс измельчения	25	%	
Задняя температура	249 to 266	°C	
Средняя температура	271 to 288	°C	
Передняя температура	282 to 293	°C	
Температура сопла	266 to 288	°C	
Температура формы	54.4 to 93.3	°C	
Давление впрыска	34.5 to 103	MPa	
Back Pressure	0.00 to 5.52	MPa	
Screw Speed	30 to 90	rpm	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

