

KPOL-LLDPE LL K-1.1/918

Linear Low Density Polyethylene

KPOL Chem Co.

Описание материалов:

Linear Low Density Polyethylene

Applications

Typical applications are shipping sacks, ice bags, frozen food bags, liners, carrier bags, garbage bags, agriculture films, lamination and coextruded films, shrink film (for blending with LDPE), Industrial consumer packaging and high clarity film if blended with (10-20%) LDPE.

Characteristics

LLDPE Butene Copolymer. KPOL® LL K- 1.1/918 is a butene linear low density polyethylene resin designed for general purpose applications. Films produced from this resin are tough with excellent puncture resistance, puncture resistance, high tensile strength and good hottack properties.

Главная Информация			
Добавка	Антиоксидант		
Характеристики	Антиоксидант		
	Бутене комномер		
	Сополимер		
	Приемлемый пищевой контакт		
	Хорошая прочность		
	Высокая прочность на растяжение		
Используется	Низкая плотность		
	Стойкий к проколу		
	Сумки		
	Пленка		
	Ламинаты		
Рейтинг агентства	Вкладыши		
	Упаковка		
	Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 177,1520		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Созэкструдированная пленка		
	Экструзия		
	Экструзионная пленка		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.918	g/cm ³	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	1.1	g/10 min	ASTM D1238
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания

Прочность на растяжение			ASTM D882
MD : Break	40.0	MPa	
TD : Break	30.0	MPa	
Флекторный модуль			ASTM D882
1% Secant, MD	170	MPa	
1% Secant, TD	200	MPa	
Ударное падение Dart	120	g	ASTM D1709A
Оптический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Блеск (60°)	96		ASTM D2457
Haze	10	%	ASTM D1003

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

