

BJB Silicone TC-5035 A/B

Silicone

BJB Enterprises, Inc.

Описание материалов:

TC-5035 A/B is a 35-40 Shore A silicone elastomeric compound that can be mixed by hand and packed into place. It has a thick paste-like consistency and can be formed into desired shapes easily. The TC-5035 A/B cures at room temperature and is an excellent material for making molds or tooling where using an impression is necessary.

Главная Информация

Используется	Формы/штампы/инструменты Оснастка
Внешний вид	Серый
Формы	Паста

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.25	g/cm ³	ASTM D792
Удельный вес			
Part A	1.347	g/cm ³	
Part B	1.347	g/cm ³	
Усадка	Nil		ASTM D2566
Вязкость-Смешанный(24 °C)	Putty	cP	
Время демолд	30.0	min	
Work Time ¹	8.0 to 10.0	min	

Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A)	35 to 40		ASTM D2240

Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	2.72	MPa	ASTM D412
Удлинение при растяжении (Break)	170	%	ASTM D412
Tear Strength ²	7.88	kN/m	ASTM D624

Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения
Компоненты термокомплекта		
Part A	Mix Ratio by Weight: 100, Mix Ratio by Volume: 100	
Part B	Mix Ratio by Weight: 100, Mix Ratio by Volume: 100	
Срок годности	26	wk

NOTE

1.	1 lb mass
2.	Die B

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

