

Generic PUR, Unspecified - Carbon Fiber

Углеродное волокно

Polyurethane

Generic

Описание материалов:

This data represents typical values that have been calculated from all products classified as: Generic PUR, Unspecified - Carbon Fiber
This information is provided for comparative purposes only.

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Армированный материал из углеродного волокна		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.22 - 1.40	g/cm ³	ASTM D792
Формовочная усадка-Поток (23°C)	0.045 - 0.15	%	ASTM D955
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения (23°C)	6890 - 9740	MPa	ASTM D638
Прочность на растяжение (23°C)	110 - 224	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Yield, 23°C)	2.0 - 6.0	%	ASTM D638
Флекторный модуль (23°C)	6210 - 24800	MPa	ASTM D790
Flexural Strength (23°C)	131 - 338	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C)	75 - 270	J/m	ASTM D256
Незубчатый изод Impact (23°C)	370 - 1000	J/m	ASTM D256
Инъекция	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура сушки	75.0 - 132	°C	
Время сушки	2.5 - 5.0	hr	
Температура обработки (расплава)	225 - 249	°C	
Температура формы	42.5 - 107	°C	
Инструкции по впрыску			

This data represents typical values that have been calculated from all products classified as: Generic PUR, Unspecified - Carbon Fiber
This information is provided for comparative purposes only.

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

