

## Resinoid 7201

Стекловолокно

Phenolic

Resinoid Engineering Corporation

### Описание материалов:

Resinoid 7201 is a Phenolic product filled with glass fiber. It can be processed by compression molding, injection molding, or resin transfer molding and is available in North America. Primary characteristic: impact resistant.

Главная Информация	
UL YellowCard	E61847-247067
Наполнитель/армирование	Стекловолокно
Характеристики	Хорошая ударопрочность
Внешний вид	Черный
Формы	Гранулы
Метод обработки	Прессформа сжатия Литье под давлением Литье из смолы

  

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.59	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Массовый фактор	2.0		ASTM D1895
Формовочная усадка-Поток	0.10 to 0.30	%	ASTM D955
Поглощение воды (24 hr)	0.20	%	ASTM D570

  

Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Флекторный модуль	8960	MPa	ASTM D790
Flexural Strength (Yield)	85.5	MPa	ASTM D790
Прочность на сжатие	110	MPa	ASTM D695

  

Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact	35	J/m	ASTM D256

  

Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (1.8 MPa, Unannealed)	274	°C	ASTM D648
CLTE-Поток	3.8E-5	cm/cm/°C	ASTM D696

  

Электрический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Диэлектрическая прочность	13	kV/mm	ASTM D149
Дуговое сопротивление	180	sec	ASTM D495

  

Иньекция	Номинальное значение	Единица измерения
Температура обработки (расплава)	149 to 177	°C

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

