

Chiao Fu PA66/6 MB212G33 NAT

33% из стекловолокна

Polyamide 66/6 Copolymer

Chiao Fu Enterprises Co., Ltd.

Описание материалов:

Chiao Fu PA66/6 MB212G33 NAT is a Polyamide 66/6 Copolymer (Nylon 66/6) product filled with 33% glass fiber. It is available in Asia Pacific, Europe, or North America.

Characteristics include:

Flame Rated

RoHS Compliant

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Стекловолокно, 33% наполнитель по весу		
Соответствие RoHS	Соответствует RoHS		
Номер файла UL	E135541		
Внешний вид	Натуральный цвет		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.39	g/cm ³	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR) (235°C/2.16 kg)	20	g/10 min	ASTM D1238
Формовочная усадка-Поток	< 0.25	%	ASTM D955
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение	167	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	< 5.0	%	ASTM D638
Флекторный модуль	7450	MPa	ASTM D790
Flexural Strength	245	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact	160	J/m	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (1.8 MPa, Unannealed)	215	°C	ASTM D648
RTI Elec	65.0	°C	UL 746
RTI Imp	65.0	°C	UL 746
RTI Str	65.0	°C	UL 746
Воспламеняемость	Номинальное значение	Метод испытания	
Огнестойкость		UL 94	
1.50 mm, All	HB		
3.00 mm, All	HB		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

