

Generic PP, Unspecified - Mica

Слюда

Polypropylene

Generic

Описание материалов:

This data represents typical values that have been calculated from all products classified as: Generic PP, Unspecified - Mica

This information is provided for comparative purposes only.

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Слюда наполнитель		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.998 - 1.25	g/cm ³	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	1.0 - 18	g/10 min	ASTM D1238
Формовочная усадка-Поток (23°C)	0.70 - 1.4	%	ASTM D955
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (23°C)	73 - 75		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение			ASTM D638
Yield, 23°C	22.1 - 47.6	MPa	ASTM D638
23°C	20.0 - 33.2	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break, 23°C)	3.0 - 26	%	ASTM D638
Флекторный модуль (23°C)	1640 - 4990	MPa	ASTM D790
Flexural Strength (23°C)	31.0 - 49.3	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C)	26 - 81	J/m	ASTM D256
Незубчатый изод Impact (23°C)	39 - 670	J/m	ASTM D256
Ударное падение Dart (23°C)	0.339 - 0.613	J	ASTM D5420
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке			ASTM D648
0.45 MPa, not annealed	119 - 151	°C	ASTM D648
1.8 MPa, not annealed	55.5 - 88.4	°C	ASTM D648
Инъекция	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура сушки	73.9 - 79.7	°C	
Время сушки	1.5 - 2.5	hr	
Рекомендуемая максимальная влажность	0.050 - 0.054	%	
Задняя температура	195 - 224	°C	

Средняя температура	195 - 229	°C
Передняя температура	195 - 235	°C
Температура сопла	214 - 232	°C
Температура обработки (расплава)	200 - 212	°C
Температура формы	37.8 - 48.9	°C
Давление впрыска	6.55 - 86.2	MPa
Удерживающее давление	5.17 - 6.42	MPa
Back Pressure	0.676 - 0.689	MPa

Инструкции по впрыску

This data represents typical values that have been calculated from all products classified as: Generic PP, Unspecified - MicaThis information is provided for comparative purposes only.

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

