

Braskem PE GM9450F

High Density Polyethylene

Braskem

Описание материалов:

HDPE GM 9450 F is a high-density polyethylene, developed for the high molecular weight film extrusion segment produced with bimodal technology. The film produced from this resin has high tenacity and excellent resistance to impact characteristics. This resin has wide molar mass distribution that makes it easier to process.

Application:

Retail bags; perforated rolls; repackaging; geomembranes; bags in general.

Process:

Blown Film Extrusion

Главная Информация	
Характеристики	<p>Приемлемый пищевой контакт</p> <p>Хорошая технологичность</p> <p>Высокая плотность</p> <p>Высокая ударопрочность</p> <p>Высокая Молекулярная масса</p> <p>Широкое молекулярное распределение веса</p>
Используется	<p>Сумки</p> <p>Пленка</p> <p>Гео мембраны</p> <p>Упаковка</p>
Рейтинг агентства	Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 177,1520
Формы	Гранулы
Метод обработки	<p>Выдувная пленка</p> <p>Экструзионная пленка</p>

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.952	g/cm ³	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR)			ASTM D1238
190°C/21.6 kg	9.3	g/10 min	
190°C/5.0 kg	0.33	g/10 min	
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение			ASTM D882
MD : Yield	40.0	MPa	
TD : Yield	30.0	MPa	
MD : Break	40.0	MPa	

TD : Break	50.0	MPa	
Удлинение при растяжении			ASTM D882
MD : Break	620	%	
TD : Break	680	%	
Ударное падение Dart	210	g	ASTM D1709
Elmendorf Tear Strength			ASTM D1922
MD	6.0	g	
TD	60	g	
Температура инициализации уплотнения	125	°C	Internal Method
Дополнительная информация	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Puncture Resistance	80.0	J/m	Internal Method

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat