

Manner Flexible PVC C8070

Flexible Polyvinyl Chloride

Manner Plastics, L.P.

Описание материалов:

80°C Clear General Purpose for Injection Molding compound for appliance harness compounds or Profile Extrusion Compound. Meets aging of 168 Hours at 113°C.

| Главная Информация | |
|--------------------|-----------------------|
| Характеристики | Общее назначение |
| Используется | Компоненты прибора |
| | Профили |
| Внешний вид | Прозрачный/прозрачный |
| Метод обработки | Литье под давлением |
| | Экструзионный профиль |

| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|--------------|----------------------|-------------------|-----------------|
| Удельный вес | 1.17 to 1.21 | g/cm ³ | ASTM D792 |

| Твердость | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|---------------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------|
| Твердость дюрометра (Shore A, 15 sec) | 70 | | ASTM D2240 |

| Механические | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|----------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------|
| Прочность на растяжение | 17.9 | MPa | ASTM D638 |
| Удлинение при растяжении (Break) | 350 | % | ASTM D638 |

| Иньекция | Номинальное значение | Единица измерения |
|----------------------------------|----------------------|-------------------|
| Температура обработки (расплава) | 171 to 182 | °C |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

