

TEKNIFLEX® MED 2001-0180

PP Film

Tekni-Films, a div of Tekni-Plex

Описание материалов:

100% PP Flexible Film for Medical Fluids

Tekniflex® MED 2001-0180 is an unconventionally extruded flexible polypropylene film that has excellent clarity compared to conventional tubular PP films. The film shows little or no shrink, up to 140°C (284°F) in MD and TD. The film is suitable for steam sterilisation at 121°C, is puncture and tear resistant, heat sealable and has high moisture barrier properties. This film is plasticizer, halogen and elastomer free and offers a cost efficient alternative to high end multi-layer film structures.

Главная Информация		
Характеристики	<ul style="list-style-type: none"> Приемлемый пищевой контакт Хорошая гибкость Хорошая прочность на разрыв Без галогенов Термогерметичный Высокая четкость Низкая усадка Влагозащитный барьер Стойкий к проколу Паровой стерилизуемый 	
Используется	Медицинские/медицинские приложения	
Рейтинг агентства	<ul style="list-style-type: none"> Монография EP 3.1.3 EP монография 3.1.6 EP монография 3.2.2 ЕС пищевой контакт, неуказанный рейтинг Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 177,152 USP класс VI 	
Внешний вид	Прозрачный/прозрачный	
Формы	Пленка	
Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Удельный вес	0.900	g/cm ³
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения
Толщина пленки ¹	180	µm
Выход	6.14	m ² /kg
Ширина рулона ²	< 125.00	cm
Растяжимое удлинение-MD (Break)	600	%

Температура инициализации уплотнения	140 to 150	°C
Скорость передачи кислорода (23°C, 100% RH)	1000	cm ³ /m ² /24 hr
Скорость передачи водяного пара (38°C, 90% RH)	2.0	g/m ² /24 hr

Оптический	Номинальное значение	Единица измерения
Haze	3.0 to 5.0	%

NOTE

1. Thickness tolerance: ±5%
2. Roll width tolerance: ±1.5 mm

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat