

Plenco 04311 (Injection)

Минеральный

Phenolic

Plastics Engineering Co.

Описание материалов:

PLENCO 04311 is a heat resistant, mineral filled phenolic molding compound offering excellent processability, mechanical strength, and improved cold powder pourability characteristics. UL recognized under component file E40654. 04311 is available in black.

Главная Информация			
UL YellowCard	E40654-231607		
Наполнитель/армирование	Минеральный наполнитель		
Характеристики	Обрабатываемость, хорошая		
	Хорошая прочность		
	Теплостойкость, высокая		
Номер файла UL	E40654		
Внешний вид	Черный		
Формы	Частицы		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.48	g/cm ³	ASTM D792
Видимая плотность	0.71	g/cm ³	ASTM D1895
Формовочная усадка-Поток	0.83	%	ASTM D955
Поглощение воды (24 hr)	0.27	%	ASTM D570
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость Роквелла (E-Scale)	79		ASTM D785
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	9120	MPa	ASTM D638
Прочность на растяжение	57.0	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	0.80	%	ASTM D638
Флекторный модуль	8030	MPa	ASTM D790
Flexural Strength	89.1	MPa	ASTM D790
Прочность на сжатие	176	MPa	ASTM D695
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность	16.5	J/m	ASTM D256
Зубчатый изод Impact	15	J/m	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания

Температура отклонения при нагрузке (1.8 MPa, Unannealed)	167	°C	ASTM D648
Температура непрерывного использования	206	°C	ASTM D794
CLTE-Поток	5.0E-5	cm/cm/°C	ASTM E831
Теплопроводность (100°C)	0.49	W/m/K	ASTM C177
Электрический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Сопротивление громкости	4.1E+11	ohms-cm	ASTM D257
Диэлектрическая прочность			ASTM D149
-- ¹	11	kV/mm	ASTM D149
-- ²	7.7	kV/mm	ASTM D149
Диэлектрическая постоянная (1 MHz)	5.20		ASTM D150
Коэффициент рассеивания (1 MHz)	0.060		ASTM D150
Дуговое сопротивление	158	sec	ASTM D495
Сравнительный индекс отслеживания (СТИ)	175	V	UL 746
Воспламеняемость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Огнестойкость (1.50 mm)	V-1		UL 94
Индекс кислорода	29	%	ASTM D2863

Дополнительная информация

The value listed as Thermal Conductivity, ASTM C177 was tested according to the ASTM E1461 standard. The value listed as Mold Shrink, Linear-Flow, ASTM D955 was tested according to the ASTM D6289 standard. The value listed as Comparative Tracking Index, UL 746 was tested according to ASTM D3638. Post Shrinkage, ASTM D6289, 72hr, 120°C: 0.29% Heat Resistance, ASTM D794: 206°C Drop Ball Impact, PLENCO Method: 87 J/m

Иньекция	Номинальное значение	Единица измерения
Рекомендуемый размер снимка	20 - 80	%
Задняя температура	66.0 - 82.0	°C
Передняя температура	82.0 - 99.0	°C
Температура обработки (расплава)	104 - 115	°C
Температура формы	165 - 182	°C
Давление впрыска	6.20 - 11.0	MPa
Back Pressure	0.300	MPa
Screw Speed	< 60	rpm
Подушка	3.00	mm

Инструкции по впрыску

Injection Time: 3-8 sec

NOTE

- Method A (short time)
- Method B (step by step)

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

