

# Karina BLACK PVC COMPOUND 940D48/4-AY-IS

Polyvinyl Chloride

Karina Ind. e Com. de Plásticos Ltda

## Описание материалов:

Karina BLACK PVC COMPOUND 940D48/4-AY-IS is a Polyvinyl Chloride product. It is available in Latin America.

Главная Информация			
Внешний вид	Черный		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность <sup>1</sup>	1.36 to 1.42	g/cm <sup>3</sup>	IEC 60811-1-3
Цвет	OK		ME 12
Цвет A	-0.830 to 0.770		ME 12
Цвет b	-1.10 to 0.500		ME 12
Color L	27.3 to 28.9		ME 12
Максимальное отклонение удлинения	< 40	%	NBR 9148
Максимальная вариация прочности на растяжение	< 20	%	NBR 9148
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A, 15 sec)	92 to 96		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение	> 12.6	MPa	NBR 9141
Удлинение при растяжении (Yield)	> 130	%	NBR 9141
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение <sup>2</sup>	> 12.6	MPa	NBR 9148
Удлинение при растяжении <sup>3</sup> (Break)	> 130	%	NBR 9148
Электрический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Сопротивление громкости <sup>4</sup>	> 9.0E+14	ohms-cm	ASTM D257
Воспламеняемость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Индекс кислорода	> 23	%	NBR 6245

NOTE	
1.	24 hr
2.	Aged in Air for 168 hr at 100°C
3.	Aged in Air for 168 hr at 100°C
4.	24 hr

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

