

Reblend® SC5515UA NAT

Polycarbonate + ABS

SO.F.TER. SPA

Описание материалов:

PC + ASA, UV stabilized, with antistatic additive

| Главная Информация | | | |
|--|----------------------------------|-------------------|-----------------|
| Добавка | Антистатический UV Stabilizer | | |
| Характеристики | Антистатический | | |
| Внешний вид | Натуральный цвет | | |
| Метод обработки | Литье под давлением | | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Плотность | 1.13 | g/cm ³ | ISO 1183 |
| Массовый расход расплава (MFR) (260°C/5.0 kg) | 25 | g/10 min | ISO 1133 |
| Механические | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Модуль растяжения | 2100 | MPa | ISO 527-2 |
| Tensile Stress | | | ISO 527-2 |
| Yield | 53.0 | MPa | |
| Break | 34.0 | MPa | |
| Растяжимое напряжение (Break) | 40 | % | ISO 527-2 |
| Флекторный модуль | 2200 | MPa | ISO 178 |
| Флекторный стресс | 82.0 | MPa | ISO 178 |
| Воздействие | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Ударная прочность (23°C) | 22 | kJ/m ² | ISO 179/1eA |
| Charpy Unnotched Impact Strength (23°C) | No Break | | ISO 179/1eU |
| Зубчатый изод ударная прочность (23°C) | 21 | kJ/m ² | ISO 180/1A |
| Тепловой | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Викат Температура размягчения | 108 | °C | ISO 306 |
| Воспламеняемость | Номинальное значение | Метод испытания | |
| Огнестойкость | | UL 94 | |
| 1.60 mm | HB | | |
| 3.20 mm | HB | | |
| Иньекция | Номинальное значение | Единица измерения | |
| Задняя температура | 240 | °C | |

| | | |
|----------------------|--------------|----|
| Средняя температура | 260 | °C |
| Передняя температура | 270 | °C |
| Температура формы | 60.0 to 80.0 | °C |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

