

## Osterlene® PPH-100-.3

Polypropylene Homopolymer

Osterman & Company

### Описание материалов:

PPH-100-.3 is a polypropylene homopolymer suggested uses include compounding.

| Главная Информация                                |                      |                   |                 |
|---|----------------------|-------------------|-----------------|
| Характеристики                                    | Гомополимер          |                   |                 |
| Используется                                      | Уплотнение           |                   |                 |
| Формы   | Гранулы              |                   |                 |
| Метод обработки                                   | Уплотнение           |                   |                 |
| Физический  | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Массовый расход расплава (MFR)<br>(230°C/2.16 kg) | 110                  | g/10 min          | ASTM D1238      |
| Твердость   | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Твердость Роквелла (R-Scale)                      | 101                  |                   | ASTM D785       |
| Механические                                      | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Прочность на растяжение (Yield)                   | 32.4                 | MPa               | ASTM D638       |
| Удлинение при растяжении (Yield)                  | 11                   | %                 | ASTM D638       |
| Флекторный модуль                                 | 1240                 | MPa               | ASTM D790       |
| Воздействие                                       | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Зубчатый изод Impact (23°C)                       | 16                   | J/m               | ASTM D256       |

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat