

## Lytex X-4185

55% углеродное волокно

Ероху; Epoxide

Quantum Composites Inc.

### Описание материалов:

Lytex X-4185 is an Epoxy; Epoxide (Epoxy) product filled with 55% carbon fiber. It can be processed by compression molding and is available in North America.

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Углеродное волокно, 55% наполнитель по весу		
Внешний вид	Черный		
Формы	Sms-лист формовочный состав		
Метод обработки	Прессформа сжатия		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Видимая плотность	1.46	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D1895
Формовочная усадка-Поток	0.10 to 0.20	%	ASTM D955
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость барколя	73		ASTM D2583
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	517	MPa	ASTM D638
Флекторный модуль	44800	MPa	ASTM D790
Flexural Strength (Yield)	689	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact	930	J/m	ASTM D256
Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Срок годности (-18°C)	26	wk	

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat