

SAUDPOL SP-5119

Thermoset Polyester

Gulf Chemicals and Industrial Oils Company

Описание материалов:

Un-saturated polyester resin.

Principal properties

Orthophthalic acid based polyester

Excellent mechanical properties

High performance constructional lamination

Rapid curing with no volatiles evolved

Light colour

Applications

Car body parts, yachts, chassis, corrugated sheet

General purpose

Pipe, fishing rods, ducts

Главная Информация		
Характеристики	Быстрое лечение Ортофталиновая	
Используется	Автомобильные Приложения Применение конструкции Гофрированный лист Приложения для рыбалки Общее назначение Ламинаты Морское применение Трубопроводы	
Внешний вид	Светлый цвет	
Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Кислотная ценность	25.00 to 30.00	mg KOH/g
Цвет	< 150	APHA
Содержание Стирола	35 to 40	%
Heat Deflection Temperature	64	°C
Пик Exotherm	150 to 166	°C
Механические	Номинальное значение	Единица измерения
Модуль растяжения	4200	MPa
Tensile Stress	80.0	MPa
Растяжимое напряжение (Break)	2.3	%
Флекторный модуль	4000	MPa

Флекторный стресс	150	МПа
Оптический	Номинальное значение	
Индекс преломления	1.541	
Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения
Плотность (20°C)	1.12	g/cm ³
Вязкость (25°C)	0.40 to 0.80	Pa·s
Время отверждения	0.50 to 0.57	hr
Gel Time	14 to 22	min

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

