

## Generic Nylon 6I/6T

Polyamide 6I/6T Copolymer

Generic

### Описание материалов:

This data represents typical values that have been calculated from all products classified as: Generic Nylon 6I/6T  
This information is provided for comparative purposes only.

Главная Информация			
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость мяча	145 to 365	MPa	ISO 2039-1
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения (23°C)	3000 to 22700	MPa	ISO 527-2
Tensile Stress (Break, 23°C)	167 to 254	MPa	ISO 527-2
Растяжимое напряжение (Break, 23°C)	1.5 to 2.0	%	ISO 527-2
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность (23°C)	6.9 to 11	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 179
Charpy Unnotched Impact Strength (23°C)	50 to 80	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 179
Электрический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельное сопротивление поверхности	1.0E+12 to 1.2E+12	ohms	IEC 60093
Сопротивление громкости (23°C)	1.0E+13 to 1.2E+13	ohms-cm	IEC 60093
Электрическая прочность (23°C)	30 to 35	kV/mm	IEC 60243-1
Comparative Tracking Index	575 to 600	V	IEC 60112

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

### Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

