

K-vinyl FRLS 98

Flexible Polyvinyl Chloride

Technovinyl Polymers India Ltd.

Описание материалов:

K-vinyl FRLS 98 is a Flexible Polyvinyl Chloride material. It is available in Africa & Middle East. Primary attribute of K-vinyl FRLS 98: RoHS Compliant.
Typical application of K-vinyl FRLS 98: Wire & Cable

| Главная Информация | | | |
|----------------------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------|
| Характеристики | Низкое (нет) Содержание свинца | | |
| Используется | Применение проводов и кабелей | | |
| Соответствие RoHS | Соответствует RoHS | | |
| Твердость | Номинальное значение | Метод испытания | |
| Твердость дюрометра (Shore A) | 94 to 98 | ASTM D2240 | |
| Эластомеры | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Прочность на растяжение (Yield) | > 13.0 | МПа | ASTM D412 |
| Удлинение при растяжении (Break) | > 200 | % | ASTM D412 |
| Тепловой | Номинальное значение | Единица измерения | |
| Индекс температуры | 250 | % | |
| Плотность Дыма | < 55 | % | ASTM D2839 |
| Выброс-HCL | < 20 | % | IEC 754-1 |
| Воспламеняемость | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Индекс кислорода | > 30 | % | ASTM D2863 |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat