

PrimaFlex® GP 1400-G

General Purpose Polystyrene

Plastic Solutions, Inc.

Описание материалов:

Description: GP 1400-G is a high flow general purpose crystal polystyrene for compounding in granular form

| Главная Информация | | | |
|---|----------------------|-------------------|-----------------|
| Характеристики | Кристаллический | | |
| | Общее назначение | | |
| | Высокий поток | | |
| Используется | Уплотнение | | |
| | Маточная смесь | | |
| Формы | Гранулы | | |
| Метод обработки | Уплотнение | | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Массовый расход расплава (MFR) (200°C/5.0 kg) | 14 | g/10 min | ASTM D1238 |
| Механические | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Модуль растяжения | 3170 | MPa | ASTM D638 |
| Прочность на растяжение (Yield) | 42.7 | MPa | ASTM D638 |
| Флекторный модуль | 3310 | MPa | ASTM D790 |
| Flexural Strength | 76.5 | MPa | ASTM D790 |
| Воздействие | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Зубчатый изод Impact | 21 | J/m | ASTM D256 |
| Тепловой | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Температура отклонения при нагрузке (0.45 MPa, Unannealed) | 78.3 | °C | ASTM D648 |
| Викат Температура размягчения | 98.3 | °C | ASTM D1525 |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

