

MTEGRITY™ LLDPE LL204AA

Linear Low Density Polyethylene

M. Holland Company

Описание материалов:

Linear Low Density Polyethylene
Toughness and Strength
Process Stabilizer
Cast Films
Blending

Главная Информация			
Добавка	Стабилизатор обработки		
Характеристики	Низкая плотность		
	Хорошая прочность		
	Хорошая прочность		
Используется	Смешивание		
	Литая пленка		
Формы	Частицы		
Метод обработки	Литая пленка		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.918	g/cm ³	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	2.0	g/10 min	ASTM D1238
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Сектантный модуль			ASTM D882
1% secant, MD	179	MPa	ASTM D882
1% secant, TD	193	MPa	ASTM D882
Прочность на растяжение			ASTM D882
MD: Yield	9.65	MPa	ASTM D882
TD: Yield	8.96	MPa	ASTM D882
MD: Fracture	29.6	MPa	ASTM D882
TD: Fracture	24.8	MPa	ASTM D882
Удлинение при растяжении			ASTM D882
MD: Fracture	690	%	ASTM D882
TD: Fracture	740	%	ASTM D882
Ударное падение Dart	110	g	ASTM D1709
Elmendorf Tear Strength			ASTM D1922

MD	140	g	ASTM D1922
TD	410	g	ASTM D1922
Оптический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Блеск (45°)	50		ASTM D2457
Haze	14	%	ASTM D1003

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat