

## **HIFIII® PBT GF33 IM**

33% из стекловолокна

Polybutylene Terephthalate

**Techmer Engineered Solutions** 

## Описание материалов:

HiFill® PBT GF33 IM is a Polybutylene Terephthalate (PBT) product filled with 33% glass fiber. It can be processed by injection molding and is available in North America.

Characteristics include:

Flame Rated

Impact Modified

Impact Resistant

| Главная Информация                  |  |                   |                 |
|-------------------------------------|--|-------------------|-----------------|
| Наполнитель/армирование             | Стекловолокно, 33% наполнитель по весу |                   |                 |
| Добавка                             | Модификатор удара                      |                   |                 |
| Характеристики                      | Высокая ударопрочность                 |                   |                 |
| Внешний вид                         | Доступные цвета                        |                   |                 |
| Формы                               | Гранулы                                |                   |                 |
| Метод обработки                     | Литье под давлением                    |                   |                 |
| Физический                          | Номинальное значение                   | Единица измерения | Метод испытания |
| Удельный вес                        | 1.52                                   | g/cm³             | ASTM D792       |
| Формовочная усадка-Поток (3.18 mm)  | 0.50                                   | %                 | ASTM D955       |
| Поглощение воды (24 hr)             | 0.050                                  | %                 | ASTM D570       |
| Твердость                           | Номинальное значение                   | Единица измерения | Метод испытания |
| Твердость Роквелла (R-Scale)        | 118                                    |                   | ASTM D785       |
| Механические                        | Номинальное значение                   | Единица измерения | Метод испытания |
| Прочность на растяжение (Break)     | 117                                    | MPa               | ASTM D638       |
| Удлинение при растяжении (Break)    | 3.0                                    | %                 | ASTM D638       |
| Флекторный модуль                   | 7580                                   | MPa               | ASTM D790       |
| Flexural Strength                   | 172                                    | MPa               | ASTM D790       |
| Воздействие                         | Номинальное значение                   | Единица измерения | Метод испытания |
| Зубчатый изод Impact (6.35 mm)      | 130                                    | J/m               | ASTM D256       |
| Тепловой                            | Номинальное значение                   | Единица измерения | Метод испытания |
| Температура отклонения при нагрузке |  |                   | ASTM D648       |
| 0.45 MPa, Unannealed                | 224                                    | °C                |                 |
| 1.8 MPa, Unannealed                 | 206                                    | °C                |                 |
| CLTE-Поток                          | 2.5E-5                                 | cm/cm/°C          | ASTM D696       |
| Воспламеняемость                    | Номинальное значение                   |                   | Метод испытания |
| Огнестойкость (1.50 mm)             | НВ                                     |                   | UL 94           |
|                                     |  |                   |                 |



\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

## Свяжитесь с нами

## **Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.**

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

