

## Elvax® 760

Ethylene Vinyl Acetate Copolymer

DuPont Packaging & Industrial Polymers

### Описание материалов:

DuPont™ Elvax® 760 is an ethylene-vinyl acetate copolymer resin for use in industrial applications.

Composition

9.3 % By Weight Vinyl Acetate

Thermal Stabilizer: BHT antioxidant

Features

Low level BHT antioxidant

Applications

Elvax® resins can be used in a variety of applications involving molding, compounding, extrusion, adhesives, sealants, and wax blends. For additional information and properties associated with specific applications, please refer to the Grade Selector Guides found on the Elvax® website for industrial applications. [http://www2.dupont.com/Elvax/en\\_US/tech\\_info/index.html](http://www2.dupont.com/Elvax/en_US/tech_info/index.html)

Главная Информация	
Добавка	Антиоксидант Стабилизатор тепла
Характеристики	Антиоксидант Сополимер Приемлемый пищевой контакт Стабилизация тепла
Используется	Клеи Смешивание Уплотнение Промышленное применение Герметики Кожух провода
Рейтинг агентства	FDA 21 CFR 177,1350 (a)(1)
Формы	Гранулы
Метод обработки	Выдувное формование Уплотнение Прессформа сжатия Экструзия Обработка пены Литье под давлением Экструзионный лист Структурное формование пены

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.930	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792, ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	2.0	g/10 min	ASTM D1238, ISO 1133
Содержание винилацетата	9.3	wt%	
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Викат Температура размягчения	82.0	°C	ASTM D1525, ISO 306
Пиковая температура плавления	100	°C	ASTM D3418, ISO 3146
Иньекция	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура обработки (расплава)	< 230	°C	
Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура расплава	< 230	°C	

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat