

Propafilm™ RB120

Polypropylene Alloy

Innovia Films Ltd.

Описание материалов:

White Pigmented Film

White pigmented biaxially oriented polypropylene (BOPP) film co-extruded on both sides with polyolefinic copolymers.

RB120/140 are generally used on vertical form-fill-seal and horizontal form-fill-seal machines as single films for medium sized packages.

Главная Информация			
Характеристики	<ul style="list-style-type: none"> Антистатический Приемлемый пищевой контакт Хорошая ударпрочность Хорошая жесткость Хорошая устойчивость к ультрафиолетовому излучению Хорошая устойчивость к погоде Термогерметичный Глянцевый Ударпрочность при низкой температуре Влагозащитный барьер Стойкий к проколу 		
Используется	<ul style="list-style-type: none"> Двухосно-ориентированная пленка Упаковка 		
Внешний вид	Белый		
Формы	Пленка		
Метод обработки	Кокстружия		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Формовочная усадка-Поток (129°C, 1 min)	4.0	%	Internal Method
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Коэффициент трения			ASTM D1894
vs. Itself - Dynamic	0.30		
vs. Itself - Static	0.35		
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность уплотнения ¹	0.14	N/mm	Internal Method
Температура инициализации уплотнения ²	116 to 146	°C	Internal Method

Проницаемость кислорода (23°C, 0% RH)	41	cm ³ -mm/m ² /atm/24 hr	ASTM F1927
Скорость передачи водяного пара (38°C, 90% RH)	5.0	g/m ² /24 hr	ASTM F1770
Лечение короны	38	dyne/cm	Internal Method
Датчик пленки	120		Internal Method
Выход	34.1	m ² /kg	Internal Method
Оптический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Непрозрачность	64	%	BS 4432

NOTE

1. 265°F; 2secs; 15psi; untreated to untreated
2. 2secs; 15psi; untreated to untreated

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat