

## ARMAMID® PA HC 15

Polyamide 6

Poly Plastic

### Описание материалов:

ARMAMID® PA HC 15 is a Polyamide 6 (Nylon 6) product. It is available in Europe.

Главная Информация		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Плотность	1.19	g/cm <sup>3</sup>
Формовочная усадка	0.60 to 0.80	%
Поглощение воды		
23°C, 24 hr	1.2	%
Saturation, 23°C	7.8	%
Equilibrium, 23°C, 50% RH	2.5	%
Механические	Номинальное значение	Единица измерения
Tensile Stress (Yield)	115	MPa
Флекторный модуль (23°C)	7500	MPa
Флекторный стресс	170	MPa
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения
Charpy Unnotched Impact Strength (20°C)	25	kJ/m <sup>2</sup>
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения
Heat Deflection Temperature (1.8 MPa, Unannealed)	191	°C
Температура плавления	216	°C
Стабильность тепла-Фитиля	205	°C
Электрический	Номинальное значение	Единица измерения
Удельное сопротивление поверхности <sup>1</sup>	1.1E+2	ohms
Сопротивление громкости <sup>2</sup>	1.1E+4	ohms-cm
NOTE		
1.	Dry	
2.	Dry	

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

**Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.**

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

