

## ELASTOSIL® RT 426

Silicone

Wacker Chemie AG

### Описание материалов:

Silicone Rubber, RTV-2

all-round potting compounds, Automotive & Transportation

all-round potting compounds, Electrical Industry

all-round potting compounds, Lighting

Potting Compound, Electronics

Главная Информация			
Используется	Электрическое/электронное применение		
Метод обработки	Инкапсулирование		
	Полировка		
Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Цвет	Brown		
Плотность			
--	1.44	g/cm <sup>3</sup>	ISO 2781
--	1.44	g/cm <sup>3</sup>	DIN 53217
Вязкость			
--	10	Pa·s	ISO 3219
--	15 to 25	Pa·s	Brookfield
Cured Properties	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость по суше (Shore A)	60		ISO 868
Прочность на растяжение	4.50	MPa	ISO 37
Удлинение при разрыве	120	%	ISO 37
Tear Strength	> 4.00	kN/m	ASTM D624B
Linear Shrinkage	0.80	%	

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

### Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

