

Calprene® H6174

Styrene Ethylene Butylene Styrene Block Copolymer

Dynasol Elastomers

Описание материалов:

Calprene H6174 is a 67/33 linear structure ethylene-butylene/styrene thermoplastic copolymer, polymerized in solution, with a high molecular weight and excellent ozone resistance. This product gives an excellent surface appearance to the injected or extruded compounds,

This product is available in:

CH 6174 porous crumbs

CH6174S porous crumbs dusted WITH amorphous silica

CH 6174 P powder form dusted WITH amorphous silica

CH 6174 PH powder form WITHOUT any dusting agent

APPLICATIONS:

Technical Compounding: especially indicated for high quality surface appearance compounds transformed by injection or by extrusion

Plastic modification

Главная Информация	
Характеристики	<p>Пористый</p> <p>Высокая Молекулярная масса</p> <p>Сополимер</p> <p>Озоновая защита</p> <p>Хороший внешний вид</p> <p>Линейная полимерная структура</p>
Используется	<p>Композитный</p> <p>Пластиковая модификация</p>
Формы	<p>Порошок</p> <p>Порошок</p>
Метод обработки	<p>Композитный</p> <p>Экструзия</p> <p>Литье под давлением</p>

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Содержание Стирола ¹	33	%	
Летучее вещество		%	ASTM D5668
Вязкость раствора-5.23% в толуоле ²	80	cSt	
Цвет-Hunterlab			ASTM E313
Вязкость брокфилда-10% ³ (25°C)	2.30	Pa·s	
Насыщенность ⁴	> 99	%	
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания

Твердость дюрометра (Shore A)	76	ASTM D2240
-------------------------------	----	------------

Дополнительная информация	Номинальное значение	Единица измерения
---------------------------	----------------------	-------------------

Surface Aspect (extruded band): Excellent (MA 04-3-069)		
---	--	--

NOTE

- | | |
|----|-------------|
| 1. | MA 04-3-062 |
| 2. | MA 04-3-003 |
| 3. | MA 04-3-064 |
| 4. | NMR |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat