

## Perlast® G67P

Органический

Perfluoroelastomer

Precision Polymer Engineering Ltd.

### Описание материалов:

A translucent beige compound with semi-crystalline perfluoropolymer nano-filler, specially developed to meet the demands of the semiconductor and bio-analytical industries. Compatible with fluorine based chemistries and universally suitable for both wet and dry semiconductor processes including Lithography, Plasma, PVD, CVD, Etch, Stripping and Cleaning.

Perlast® G67P combines a fully fluorinated polymer backbone, a fully fluorinated nano-filler system (no inorganic fillers) and a highly fluorinated cross-linking process, which results in a perfluoroelastomer with unrivalled purity and chemical resistance.

Perlast® G67P has a significantly lower compressive modulus than traditional perfluoroelastomers, making it highly compliant. So for a given compression, it exhibits a low reaction force, this results in lower stress on the seal, which leads to longer life expectancy.

#### Key Attributes

Exceptionally pure - does not contain any inorganic fillers which may cause particulation problems.

Excellent chemical and temperature resistance.

Excellent mechanical properties.

Extremely low out-gassing properties making it ideal for vacuum sealing applications.

High sealing efficiency.

High material compliance reduces surface permeation.

Reduced first wafer effect.

Lower cost of ownership.

#### Typical Applications

Dynamic seals

Static seals

Wafer-handling products

### Главная Информация

Наполнитель/армирование	Органический наполнитель
Характеристики	Эффект дегазации такой же низкий, как и нет Высокая чистота Хорошая химическая стойкость Теплостойкость, высокая
Используется	Детали клапана/клапана Высокотемпературные приложения Уплотнение Аксессуары
Внешний вид	Полупрозрачный Бежевый

Твердость	Номинальное значение	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A)	63	ASTM D2240, ISO 7619
Твердость IRHD	60 - 70	ASTM D1415, ISO 48

Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (100% Strain)	3.45	MPa	ASTM D412, ISO 37
Прочность на растяжение (Yield)	18.3	MPa	ASTM D412, ISO 37
Удлинение при растяжении (Break)	330	%	ASTM D412, ISO 37
Комплект сжатия			ASTM D395, ISO 815
200°C, 24 hr	35	%	ASTM D395, ISO 815
204°C, 70 hr	41	%	ASTM D395, ISO 815
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	
Maximum Operating Temperature	275	°C	
Коэффициент линейного теплового расширения	5.20E-4		

#### Дополнительная информация

Minimum Operating Temperature: -15°C (+5°F)

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat