

## Ferro PP NPP00GB07K

Polypropylene

Ferro Corporation

### Описание материалов:

Ferro PP NPP00GB07K is a polypropylene material. This product is available in North America, Africa and the Middle East, Latin America, Europe or Asia Pacific. The main characteristics of Ferro PP NPP00GB07K are: environmental protection/green.

Главная Информация			
Переработанное содержание	Да, 25%		
Формы	Частицы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.910	g/cm <sup>3</sup>	ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	11	g/10 min	ISO 1133
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость Роквелла (R-Scale)	80		ASTM D785
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (Yield, 23°C)	20.5	MPa	ISO 527-2
Растяжимое напряжение (Break, 23°C)	300	%	ISO 527-2
Флекторный модуль (23°C)	860	MPa	ISO 178
Флекторный стресс (23°C)	24.3	MPa	ISO 178
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact			ISO 180/1A
-40°C	2.7	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 180/1A
23°C	10	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 180/1A
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Heat Deflection Temperature			
0.45 MPa, not annealed	79.0	°C	ISO 75-2/B
1.8 MPa, not annealed	49.0	°C	ISO 75-2/A

### Дополнительная информация

Filler Content, ISO 3451: 1.5% Flammability, ISO 3795: 15 mm/min Mold Shrinkage, ISO 2557, Flow, 48 hrs, 23°C: 1.2% Mold Shrinkage, ISO 2557, Across Flow, 48 hrs, 23°C: 1.4%

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

**Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.**

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

