

Pier One POM AH100-NAT

Acetal (POM) Homopolymer

Pier One Polymers, Inc.

Описание материалов:

Pier One POM AH100-NAT is an Acetal (POM) Homopolymer material. It is available in North America for injection molding. Primary attribute of Pier One POM AH100-NAT: Homopolymer.

Главная Информация			
Характеристики	Гомополимер		
Внешний вид	Натуральный цвет		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.42	g/cm ³	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/1.05 kg)	1.0	g/10 min	ASTM D1238
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (23°C)	67.6	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break, 23°C)	75	%	ASTM D638
Флекторный модуль (23°C)	2900	MPa	ASTM D790
Flexural Strength (23°C)	93.8	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C)	110	J/m	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (1.8 MPa, Unannealed)	123	°C	ASTM D648
Пиковая температура плавления	175	°C	ASTM D3418
Иньекция	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура сушки	79.0	°C	
Время сушки	2.0	hr	
Температура обработки (расплава)	195 to 215	°C	
Температура формы	40.0 to 60.0	°C	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

