

Alpha PVC 2235LM-95 CLEAR 000X

Flexible Polyvinyl Chloride

AlphaGary

Описание материалов:

2235LM-95 Clear 000X is a unique, extraction resistant flexible vinyl compound with good elasticity, low temperature performance, and property retention after irradiation. Component extraction by lipids, polystyrene, polycarbonate or other fatty materials is extremely low. It was designed to meet the U.S. Pharmacopeia's Class VI and cytotoxicity requirements for biomedical devices.

Главная Информация			
Характеристики	Устойчивость к экстракту Высокая эластичность		
Используется	Медицинские/медицинские приложения		
Рейтинг агентства	USP класс VI		
Соответствие RoHS	Контактный производитель		
Внешний вид	Прозрачный/прозрачный		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Экструзия		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.26 to 1.30	g/cm ³	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A, 15 sec, 6.35 mm)	92 to 98		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения-100% Secant (1.91 mm)	17.9	MPa	ASTM D638
Прочность на растяжение (1.91 mm)	21.4	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break, 1.91 mm)	230	%	ASTM D638
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tear Strength ¹	91.1	kN/m	ASTM D1004
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура ломкости	-5.00	°C	ASTM D746
Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения	
Зона цилиндра 1 темп.	149	°C	
Зона цилиндра 2 температура.	160	°C	
Зона цилиндра 3 темп.	166	°C	
Зона цилиндра 4 темп.	171	°C	
Зона цилиндра 5 темп.	177	°C	

Температура адаптера	177	°C
Температура расплава	179 to 185	°C
Температура матрицы	177	°C

NOTE

1. Graves

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat