

Beetafin® LS9082

Polyurethane (Polyester based)

BIP (Oldbury) Limited

Описание материалов:

A cationic, medium hardness, flexible, light fast polyester based, aliphatic aqueous polyurethane

Characteristics:

Low co-solvent level

Excellent toughness and abrasion resistance

Gives high clarity films that do not discolour on exposure to daylight

Good film flow and open time

Good adhesion to synthetic and natural materials

Excellent film former

Applications:

Textile Finishing

Crease resistant finishes

Dye fixation

Paper Coating

Главная Информация	
Характеристики	Алифатический Хорошая стойкость к истиранию Хорошая адгезия Хорошая гибкость Хороший поток Хорошая прочность Высокая четкость Средняя твердость
Используется	Нанесение покрытия Текстильные изделия

Физический	Номинальное значение	Единица измерения
PH	5.0	

Содержание твердых веществ	30	%
----------------------------	----	---

Пленки	Номинальное значение	Единица измерения
Модуль растяжения-100%	4.00	МПа
Прочность на растяжение-MD (Break)	30.0	МПа
Растяжимое удлинение-MD (Break)	800	%

Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Вязкость (25°C)	0.040	Pa·s	Brookfield

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

