

## Honghai CPE 130A

Chlorinated Polyethylene

Weifang Honghai Plastics Technology Co., Ltd.

### Описание материалов:

The product is a highly filled chlorinated polyethylene thermoplastic elastomer. Apart from having property of common chlorinated polyethylene, it also has such properties as fine toughness in low temperature and a great deal of filler acceptance.

The product is mainly used for magnetic rubber. In addition, it also can be used for modifier and solubilizer of non-polar rubber such as EPDM etc. CPE130A+ferric oxide powder+auxiliary agent used for making magnetic rubber strip for refrigerator; magnetic board and all kinds of calendaring magnetic marker and so on.

CPE130A+EPDM+flame retardant+crosslinking agent used for making insulating layer of wires and cables with mid and low voltage, and cross linking modified EPDM waterproof membrane for roof.

Главная Информация			
Характеристики	Прочность при низкой температуре		
Используется	Применение проводов и кабелей		
	Пластиковая модификация		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Содержание хлора	28.0 - 32.0	wt%	GB/T 7139
Decomposition Temperature	> 165	°C	HG/T 2704
Остатки сита-20 меш		%	GB/T 2916
Тепло плавления		J/g	DSC
Испарители		%	GB/T 2914
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A)	< 65		GB/T 2411
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение	> 8.00	MPa	GB/T 528
Удлинение при растяжении (Break)	> 750	%	GB/T 528

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

### Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

