

SEQUEL® 1820 7C45-UV

Минеральный

Thermoplastic Polyolefin Elastomer

LyondellBasell Industries

Описание материалов:

Sequel 1820 7C45-UV high melt flow, very high modulus, mineral-filled thermoplastic elastomeric olefin (TEO) resin has an excellent balance of ductility, stiffness, and dimensional stability. It is typically used for automotive exterior applications.

Главная Информация		
Наполнитель/армирование	Минеральный наполнитель	
Характеристики	Хорошая стабильность размеров	
	Жесткий, высокий	
	Жесткий, хороший	
	Высокая яркость	
	Пластичность	
Используется	Применение в автомобильной области	
	Автомобильные внешние части	
Метод обработки	Литье под давлением	
Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Плотность (23°C)	1.10	g/cm ³
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	24	g/10 min
Механические	Номинальное значение	Единица измерения
Прочность на растяжение (Yield, 23°C)	20.0	MPa
Флекторный модуль (23°C)	1800	MPa
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения
Зубчатый изод Impact (23°C)	28	kJ/m ²

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

