

## SABIC® Polyester TC 196

Polyethylene Terephthalate

Saudi Basic Industries Corporation (SABIC)

### Описание материалов:

Textile Chips (super bright).

#### Главная Информация

Используется	Нить накаливания Волокно
Формы	Частицы
Метод обработки	Экструзионная нить Экструзия волокна (спиннинг)

#### Дополнительная информация

Melting point, SABIC 0045: 252 - 258°C Moisture, SABIC 0059: < 0.4% w/w Intrinsic viscosity, SABIC 0041: 0.62-0.65 dl/gm Carboxyl end group, SABIC 0046: 15.0-30.0 DEG content, SABIC 0055: 0.80-1.20% w/w Color (L), SABIC 0051, L-value: 84 - 90 Color (b), SABIC 0051, b-value: 1.0 - 4.0 Luster: Super Bright

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

#### Свяжитесь с нами

### Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat