

## Desmoderm® KBH

Polyurethane (Polyester based)

Covestro - PUR

### Описание материалов:

Desmoderm KBH Granular is a one-component polyester urethane based on an aromatic diisocyanate.

Главная Информация			
Используется	Обувь		
	Багаж		
Формы	Гранулы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Вязкость <sup>1</sup>			DIN EN ISO 3219/A.3
Tempered 5 hr, 120°C : 23°C	4.00 to 60.0	Pa·s	
Untempered : 23°C	4.00 to 20.0	Pa·s	
Светостойкости	3.00 to 4.00		DIN EN ISO 105-B02
Softening Range	185 to 195	°C	
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Толщина пленки протестирована	100	µm	
Модуль растяжения-100% (100 µm)	13.0 to 14.0	MPa	DIN 53504
Прочность на растяжение			DIN 53504
100 µm	55.0 to 65.0	MPa	
70°C, 100 µm <sup>2</sup>	45.0 to 55.0	MPa	
Удлинение при растяжении (Break, 100 µm)	350 to 450	%	DIN 53504
NOTE			
1.	20% solution in dimethylformamide		
2.	after 14 days hydrolysis, 95% RH		

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

### Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

