

## INEOS PP 203-OR25

Polypropylene Random Copolymer

INEOS Olefins & Polymers Europe

### Описание материалов:

203-OR25 is a clarified random copolymer with a medium ethylene content and good flow primarily intended for injection moulding of clear articles. 203-OR25 presents itself with very low odour and smell. It allows relatively low temperatures without loosing in transparency.

#### Benefits and Features

Clarified  
Antistatic  
Good flow  
Very low odour, smell and taste

#### Applications

Transparent thin wall injection moulding  
Caps and closures  
Housewares  
Clarified food containers

Главная Информация			
Добавка	Антистатический Осветитель		
Характеристики	Антистатический Хороший поток Высокая четкость Низкий и без запаха Низкий на вкус Случайный сополимер		
Используется	Колпачки Затворы Пищевые контейнеры Товары для дома Тонкостенные детали		
Соответствие RoHS	Контактный производитель		
Внешний вид	Прозрачный/прозрачный		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	25	g/10 min	ISO 1133
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания

Tensile Stress (Yield, 23°C)	28.0	MPa	ISO 527-2
Флекторный модуль (23°C)	1100	MPa	ISO 178
<b>Воздействие</b>	<b>Номинальное значение</b>	<b>Единица измерения</b>	<b>Метод испытания</b>
Зубчатый изод ударная прочность			ISO 180/1A
0°C	2.8	kJ/m <sup>2</sup>	
23°C	5.0	kJ/m <sup>2</sup>	
<b>Тепловой</b>	<b>Номинальное значение</b>	<b>Единица измерения</b>	<b>Метод испытания</b>
Heat Deflection Temperature (0.45 MPa, Unannealed)	86.0	°C	ISO 75-2/B
Викат Температура размягчения	130	°C	ISO 306/A50
Точка кристаллизации	120	°C	Internal Method
<b>Оптический</b>	<b>Номинальное значение</b>	<b>Единица измерения</b>	<b>Метод испытания</b>
Haze			ASTM D1003
1000 µm	15	%	
2000 µm	30	%	

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

