

SITRADUR GF20 / C94150 (PBT+ASA)

20% стекловолокно

Polybutylene Terephthalate + ASA

SITRAPLAS GmbH

Описание материалов:

SITRADUR GF20 / C94150 (PBT+ASA) is a Polybutylene Terephthalate + ASA (PBT+ASA) material filled with 20% glass fiber. It is available in Africa & Middle East, Asia Pacific, Europe, Latin America, or North America for injection molding.

Important attributes of SITRADUR GF20 / C94150 (PBT+ASA) are:

Flame Rated

Warp Resistant

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Стекловолокно, 20% наполнитель по весу		
Характеристики	Низкий уровень защиты		
Метод обработки	Литье под давлением		
Идентификатор смолы (ISO 1043)	> PBT ASA-GF20 <		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.33	g/cm ³	ISO 1183
Плавкий объем-расход (MVR) (260°C/2.16 kg)	20.0	cm ³ /10min	ISO 1133
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	> 6000	MPa	ISO 527-2/1
Tensile Stress (Break)	> 75.0	MPa	ISO 527-2/5
Растяжимое напряжение (Break)	> 2.0	%	ISO 527-2/5
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность (23°C)	> 5.0	kJ/m ²	ISO 179/1eA
Charpy Unnotched Impact Strength (23°C)	> 35	kJ/m ²	ISO 179/1eU
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Викат Температура размягчения	128	°C	ISO 306/B50
Воспламеняемость	Номинальное значение	Метод испытания	
Огнестойкость (1.50 mm)	HB	UL 94	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

