

## ARMAMID® PA NE 20-5APM

Polyamide 6

Poly Plastic

### Описание материалов:

ARMAMID® PA NE 20-5APM is a Polyamide 6 (Nylon 6) product. It is available in Europe.

Главная Информация		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Плотность	1.48	g/cm <sup>3</sup>
Формовочная усадка	0.30 to 0.50	%
Поглощение воды		
23°C, 24 hr	0.85	%
Saturation, 23°C	6.2	%
Equilibrium, 23°C, 50% RH	2.0	%
Механические	Номинальное значение	Единица измерения
Tensile Stress (Yield)	120	MPa
Флекторный модуль (23°C)	6500	MPa
Флекторный стресс	180	MPa
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения
Charpy Unnotched Impact Strength		
-40°C	25	kJ/m <sup>2</sup>
20°C	55	kJ/m <sup>2</sup>
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения
Heat Deflection Temperature (1.8 MPa, Unannealed)	190	°C
Температура плавления	218	°C
Электрический	Номинальное значение	Единица измерения
Удельное сопротивление поверхности		
-- 1	1.0E+13	ohms
-- 2	1.0E+15	ohms
Сопротивление громкости <sup>3</sup>	1.0E+17	ohms-cm
Электрическая прочность		
-- 4	27 to 29	kV/mm
-- 5	22 to 24	kV/mm
Воспламеняемость	Номинальное значение	Единица измерения
Температура зажигания провода свечения	960	°C
Дополнительная информация	Номинальное значение	Единица измерения

Burn Resistant Category (2.00 mm)	PX-0	
Trekingostoykost (комплект)	508.00	cm

#### NOTE

1.	Wet
2.	Dry
3.	Dry
4.	Dry
5.	Wet

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

