

## ResMart Ultra TPU 90A Ether

Thermoplastic Polyurethane Elastomer (Polyether)

ResMart

### Описание материалов:

Polyether based TPU Shore 90A hardness for injection molding or extrusion applications

Главная Информация			
Рейтинг агентства	FDA не рассчитан		
	ISO 10993		
Соответствие RoHS	Соответствие RoHS		
Метод обработки	Экструзия		
	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.12	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A)	90		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение	27.6	MPa	ASTM D638
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удлинение при растяжении (Break)	450	%	ASTM D412
Tear Strength	100	kN/m	ASTM D624
Воспламеняемость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Огнестойкость	HB		UL 94
Инъекция	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура сушки-Осушитель сушилка	107	°C	
Время сушки-Осушитель сушилка	6.0	hr	
Рекомендуемая максимальная влажность	0.010	%	
Температура обработки (расплава)	185 - 191	°C	
Инструкции по впрыску			
Dew Point: 0°F			

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

