

## SynPlast™ DOA-FM

Di (2-ethylhexyl) Adipate

PolyOne Corporation

### Описание материалов:

Branched C8 adipate ester

Главная Информация			
Используется	Клеи		
	Пленка		
	Обувь		
	Прокладки		
Внешний вид	Прозрачный/прозрачный		
Формы	Жидкость		
Метод обработки	Уплотнение		
	Пластик		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес <sup>1</sup>	0.919 to 0.925	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D4052
Кислотный номер-Максимум	0.07	mg KOH/g	ASTM D1045
Внешний вид	Clear, clean		ASTM D2090
Цвет <sup>2</sup>	25		ASTM D1209
Содержание эфира-Минимальный	99.5	wt%	ASTM D3465
Молекулярный вес <sup>3</sup>	370		
Давление пара (200 °C)	3.07E-4	MPa	
Вязкость-Кинематографический			ASTM D445
25°C	12.1	cSt	
40°C	7.60	cSt	
100°C	2.30	cSt	
Содержание воды-Максимум	500	ppm	ASTM D1533
Налейте точку	-65	°C	
Показатель преломления (25 °C)	1.4450		
NOTE			
1.	25/25°C		
2.	Pt-Co Scale, Maximum		
3.	Theoretical		

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

