

# Karina BLACK PVC -E 810D48/1-C-AC-AS-LMP (034128-00)

Polyvinyl Chloride

Karina Ind. e Com. de Plásticos Ltda

## Описание материалов:

HEAVY METAL FREE, FLAME RETARDANT AND UV RESISTANT PVC COMPOUND RECOMMENDED FOR COAXIAL CABLE JACKETING.

Главная Информация			
Добавка	Огнестойкий		
Характеристики	Огнестойкий Хорошая устойчивость к ультрафиолетовому излучению		
Используется	Кабельный кожух Применение проводов и кабелей		
Внешний вид	Черный		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес <sup>1</sup>	1.33 to 1.39	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Содержание кадмия	< 50	ppm	ASTM D1971
Содержание хрома	< 100	ppm	ASTM D1971
Цвет	OK		ME 12
Цвет A	-0.780 to 0.820		ME 12
Цвет b	-1.13 to 0.470		ME 12
Color L	26.8 to 28.4		ME 12
Содержание ртути	< 100	ppm	ASTM D1971
Содержание брома	< 100	ppm	IEC 62321
Содержание свинца	< 100	ppm	ASTM D1971
Максимальное отклонение удлинения	< 30	%	UL 83
Максимальная вариация прочности на растяжение	< 30	%	UL 83
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A, 15 sec)	80 to 84		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение	> 13.7	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Yield)	> 270	%	ASTM D638
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение <sup>2</sup>	> 13.7	MPa	UL 83

Удлинение при растяжении <sup>3</sup> (Break)	> 200	%	UL 83
<b>Тепловой</b>	<b>Номинальное значение</b>	<b>Единица измерения</b>	<b>Метод испытания</b>
Температура ломкости	< -40.0	°C	ASTM D746
<b>Электрический</b>	<b>Номинальное значение</b>	<b>Единица измерения</b>	<b>Метод испытания</b>
Сопrotивление громкости <sup>4</sup>	> 1.0E+13	ohms-cm	ASTM D257
<b>Воспламеняемость</b>	<b>Номинальное значение</b>	<b>Единица измерения</b>	<b>Метод испытания</b>
Индекс кислорода	> 30	%	ASTM D2863

#### NOTE

1. 24 hr
2. Aged in Air for 168 hr at 100°C
3. Aged in Air for 168 hr at 100°C
4. 24 hr

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat