

VESTAMID® L L1723

Polyamide 12

Evonik Industries AG

Описание материалов:

Plasticized polyamide 12 compounds

Characterization: low viscosity, plasticized, heat-stabilized, with mold release agent

Application Examples: cable ties, fastening elements

The properties of PA 12 compounds can be modified to suit the requirements of many applications by incorporating various additives such as stabilizers, plasticizers, reinforcements, and fillers.

The VESTAMID® L compounds of Evonik comprise a range of various products that are customized to the requirements of processors and users. Many of the PA 12 compounds are suitable especially for the injection molding of precision parts; others have been developed specifically for the extrusion process.

Главная Информация	
UL YellowCard	E100211-217733
Добавка	Стабилизатор тепла
	Пресс-форма
	Пластификатор
Характеристики	Устойчивость к усталости
	Приемлемый пищевой контакт
	Топливная устойчивость
	Хорошая стойкость к истиранию
	Хорошая ударопрочность
	Хороший выпуск пресс-формы
	Хорошая технологичность
	Устойчивость к смазке
	Стабилизация тепла
	Высокий уровень ЭСКП (устойчивость к стрессу)
	Низкое поглощение воды
	Низкая вязкость
	Маслостойкий
	Пластифицированный
	Устойчивость к растворителям
Демпфирование звука	
Вибрационное Демпфирование	
Используется	Крепежные детали
Рейтинг агентства	ЕС 10/2011
Метод обработки	Литье под давлением

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность (23°C)	1.03	g/cm ³	ISO 1183
Формовочная усадка			ISO 294-4
Across Flow	1.5	%	
Flow	1.7	%	
Поглощение воды (Equilibrium, 23°C, 50% RH)	0.50	%	ISO 62
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	480	MPa	ISO 527-2
Tensile Stress (Yield)	30.0	MPa	ISO 527-2
Растяжимое напряжение			ISO 527-2
Yield	27	%	
Break	> 50	%	
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность			ISO 179/1eA
-30°C, Complete Break	5.0	kJ/m ²	
23°C, Complete Break	24	kJ/m ²	
Charpy Unnotched Impact Strength			ISO 179/1eU
-30°C	No Break		
23°C	No Break		
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Heat Deflection Temperature			
0.45 MPa, Unannealed	95.0	°C	ISO 75-2/B
1.8 MPa, Unannealed	45.0	°C	ISO 75-2/A
Викат Температура размягчения			
--	165	°C	ISO 306/A
--	130	°C	ISO 306/B
Температура плавления ¹	173	°C	ISO 11357-3
CLTE-Поток (23 to 55°C)	1.8E-4	cm/cm/°C	ISO 11359-2
Электрический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Сопrotивление громкости	1.0E+12	ohms-cm	IEC 60093
Электрическая прочность	33	kV/mm	IEC 60243-1
Относительная проницаемость			IEC 60250
23°C, 100 Hz	10.0		
23°C, 1 MHz	3.70		
Коэффициент рассеивания			IEC 60250
23°C, 100 Hz	0.16		
23°C, 1 MHz	0.12		
Comparative Tracking Index			IEC 60112
--	600	V	

Solution A ²	> 600	V	
Воспламеняемость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Огнестойкость			UL 94
1.60 mm	HB		
3.20 mm	HB		
Дополнительная информация	Номинальное значение		Метод испытания
Electrolytical Corrosion	A1		IEC 60426
ISO Shortname	PA12-P, MHL, 14-004		ISO 1874
NOTE			
1.	2nd Heating		
2.	50 drops value		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat