

## Ebalta PU 20 Casting Foam / Comp. A+B

Polyurethane

Ebalta Kunststoff GmbH

### Описание материалов:

This product is a polyurethane system.

If required special formulations for density between 0,1 g/cm<sup>3</sup> and 0,5 g/cm<sup>3</sup> possible.

Applications

Styling models

Laminate molds

Base constructions

Negatives

Properties

density 200 g/l

good milling

very good surface structure

easy to machine

very good flowability

good heat resistance

Главная Информация			
Характеристики	Foamable		
	Хороший поток		
	Обрабатываемый		
	Средняя термостойкость		
Используется	Пена		
	Формы/штампы/инструменты		
Внешний вид	Бежевый		
Метод обработки	Литье		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность <sup>1</sup>	0.180 to 0.220	g/cm <sup>3</sup>	
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость по суше			ISO 7619
Shore A	70 to 75		
Shore D	18 to 22		
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Сжимающее напряжение	2.30 to 2.50	MPa	ISO 604
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Heat Deflection Temperature (0.45 MPa, Unannealed)	51.0 to 53.0	°C	ISO 75-2/B
CLTE-Поток	7.7E-5	cm/cm/°C	DIN 53752

Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения
Компоненты термокомплекта		
Hardener	Mix Ratio by Weight: 80	
Resin	Mix Ratio by Weight: 100	
Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения
Плотность (20°C)	1.20	g/cm <sup>3</sup>
NOTE		
1.	Cured	

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

