

## TCA Lite® 850WMD

32% стекловолокна

Thermoset Polyester

Continental Structural Plastics

### Описание материалов:

850WMD is a white mid density Class A SMC. 850WMD affords a 20 percent reduction in density and provides weight savings of up to 25 percent when combined with improved part design.

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Стекловолокно, 32% наполнитель по весу		
Характеристики	Хорошая химическая стойкость		
	Хорошее сопротивление трещине		
	Хорошая стабильность размеров		
	Хорошая поверхность		
	Высокая термостойкость		
	Средняя плотность		
Используется	Автомобильные Приложения		
	Автомобильные внешние части		
Внешний вид	Белый		
Формы	Смс-лист формовочный состав		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.63	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Формовочная усадка	0.090	%	
Поглощение воды (24 hr)	< 0.80	%	ASTM D570
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	11000	MPa	ASTM D638
Прочность на растяжение	66.0	MPa	ASTM D638
Флекторный модуль	7620	MPa	ASTM D790
Flexural Strength	146	MPa	ASTM D790
Компрессионный модуль	5840	MPa	ASTM D695
Прочность на сжатие	96.0	MPa	ASTM D695
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод удара (площадь)	65.0	kJ/m <sup>2</sup>	ASTM D256
Незубчатый изод удар (площадь)	63.0	kJ/m <sup>2</sup>	ASTM D256

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

