

Formolene® 3435E

Polypropylene Random Copolymer

Formosa Plastics Corporation, U.S.A.

Описание материалов:

Formolene® 3435E is a high melt flow random copolymer with fast cycle time and easy mold release. It is designed for injection molding including thin wall applications requiring a higher level of impact resistance. Its clarity and low yellow index makes it an excellent choice for 'see-through' house wares and rigid packaging.

Formolene® 3435E meets all requirements of the U. S. Food and Drug Administration as specified in 21 CFR 177.1520, covering safe use of polyolefin articles and components of articles intended for direct food contact.

Главная Информация			
Характеристики	Цикл быстрого формования Хороший выпуск пресс-формы Высокий поток Высокая ударопрочность		
Используется	Контейнеры Товары для дома Прозрачные детали Флаконы		
Рейтинг агентства	Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 177,1520		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.900	g/cm ³	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	35	g/10 min	ASTM D1238
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость Роквелла (R-Scale)	100		ASTM D785
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение ¹ (Yield)	25.5	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении ² (Yield)	16	%	ASTM D638
Флекторный модуль-1% Secant ³	862	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C)	85	J/m	ASTM D256
Gardner Impact (23°C)	25.4	J	ASTM D3029
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (0.45 MPa, Unannealed)	72.2	°C	ASTM D648
Дополнительная информация	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания

Injection Haze Plaque (1.00 mm)	10	%	FTTC 5606
---------------------------------	----	---	-----------

NOTE

- | | |
|----|------------|
| 1. | 50 mm/min |
| 2. | 50 mm/min |
| 3. | 1.3 mm/min |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat