

Huaфон JF-P-550S / JF-I-650

Polyurethane (Polyether based)

Huaфон Group Co., Ltd.

Описание материалов:

Characteristics: Polyether resin of low hardness and low density.

Applications: For the insole.

Главная Информация			
Добавка	Неуказанная добавка		
Характеристики	Низкая плотность		
	Низкая Твердость		
Используется	Обувь		
Формы	Жидкость		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	
Плотность ¹	0.280 to 0.330	g/cm ³	
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	
Твердость-Asker C (23°C)	20.0 to 26.0		
Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения	
Компоненты термокомплекта			
Part A	Mix Ratio by Weight: 100		
Part B	Mix Ratio by Weight: 42 to 45		
Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения	
Цвет ²	Clear/Transparent		
Плотность			
	40°C ³	1.00 to 1.02	g/cm ³
	40°C ⁴	1.12 to 1.14	g/cm ³
Вязкость			
	40°C ⁵	0.20 to 0.50	Pa·s
	40°C ⁶	0.50 to 0.80	Pa·s
Cured Properties	Номинальное значение	Единица измерения	
Прочность на растяжение	> 0.500	MPa	
Удлинение при разрыве	> 200	%	
Tear Strength	> 5.00	kN/m	
NOTE			
1.	Product Density		
2.	Part B		
3.	Part A		

4.	Part B
5.	Part B
6.	Part A

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

