

EVERLON® TS-45

Styrene Ethylene Butylene Styrene Block Copolymer

Ever Polymer Co., Ltd.

Описание материалов:

Generally grade: Base on SEBS. suitable for insert molding, excellent bonding PP.

All kinds of hardness are prepared very well, excellent weatherability, stability of UV and the physical mechanical property.

Главная Информация			
Характеристики	Bondability Хорошая устойчивость к погоде		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.998	g/cm ³	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A)	45		ASTM D2240
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение	3.24	MPa	ASTM D412
Удлинение при растяжении (Break)	680	%	ASTM D412
Tear Strength	21.6	kN/m	ASTM D624
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура ломкости	-40.0	°C	ASTM D746

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat