

KPOL-PP K-PPH 2.0

Polypropylene Homopolymer

KPOL Chem Co.

Описание материалов:

Polypropylene Homopolymer

Characteristics

The KPOL® is specially developed for Production of Raffia (Flat Yarn) by Flat Die Extrusion (Water Quenched or Chill Roll) .

This product exhibits excellent processability, good melt stability, good stiffness/impact strength balance and low odor and flavor transfer. It is a controlled rheology grade.

Applications

The KPOL® is a low melt flow rate homopolymer used for general purpose and multipurpose grade for raffia extrusion and fiber extrusion. This resin is designed for blow moulding and extrusion applications: Extrusion, Blow molding and possibly for injection molding.

Главная Информация									
Добавка	Антиоксидант								
	Обработка помощи								
Характеристики	Антиоксидант								
	Контролируемая реология Общее назначение Хорошая ударопрочность Хорошая технологичность Хорошая жесткость								
					Гомополимер				
					Низкий поток	Низкий поток			
					Низкий запах	Низкий запах			
						Передача низкого вкуса			
	Используется	ВСГ пряжа							
		Волокна							
	Рейтинг агентства	Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 177,							
Метод обработки	Выдувное формование								
	Экструзия								
	Экструзия волокна (спиннинг)								
	Литье под давлением								
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания						
Плотность	0.905	g/cm ³	ASTM D1505						



Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	2.0	g/10 min	ASTM D1238
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение ¹ (Yield)	34.0	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении ² (Break)	12	%	ASTM D638
Флекторный модуль-1% Secant	1400	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact	44	J/m	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке			
(0.45 MPa, Unannealed)	91.0	°C	ASTM D648
Викат Температура размягчения	156	°C	ASTM D1525 ³
NOTE			
1.	Type IV, 50 mm/min		
2.	Type IV, 50 mm/min		
3.	Rate A (50°C/h), Loading 1 (10 N)		

^{*} Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

