

## TEREZ PA 6 7500 GFN 30

30% стекловолокно; Неуказанное нано

Polyamide 6

TER HELL PLASTIC GMBH

### Описание материалов:

Medium viscosity Polyamide 6, 30% glass fiber reinforced, nanomodified.

For moulding parts with high stiffness and good impact resistance.

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Стекловолокно, 30% наполнитель по весу Неуказанный нано		
Характеристики	Хорошая ударопрочность Высокая жесткость Средняя вязкость		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.37	g/cm <sup>3</sup>	ISO 1183
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	9900	MPa	ISO 527-2
Tensile Stress (Yield)	180	MPa	ISO 527-2
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Charpy Unnotched Impact Strength (23°C)	64	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 179/1eU

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

### Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

