

## Innothane® FM-2050

Polyurethane Thermoset Elastomer

Innovative Polymers, Inc.

### Описание материалов:

FM-2050 is a rigid polyurethane foam formulated for hand-batch and meter-mix processing. Excellent physical properties can be obtained with a room temperature cure without the utilization of mercury, MOCA, or TDI. This material was built to support models and taxidermy scenery where a white color is required.

Главная Информация		
Характеристики	Высокая жесткость	
Используется	Пена	
Соответствие RoHS	Соответствует RoHS	
Внешний вид	Белый	
Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Удельный вес		
Cured	0.0640 to 0.0800	g/cm <sup>3</sup>
Hardener	1.16	g/cm <sup>3</sup>
Base Resin	1.20	g/cm <sup>3</sup>
Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения
Компоненты термокомплекта		
	Mix Ratio by Volume: 83	
Hardener	Mix Ratio by Weight: 80	
	Mix Ratio by Weight: 100	
Resin	Mix Ratio by Volume: 100	
Время демолд	20 to 30	min
Время крема	40.0 to 60.0	sec
Время подъема	2.0 to 2.5	min
Tack Free Time	3.0 to 4.0	min
Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения
Вязкость		
25°C <sup>1</sup>	0.10	Pa·s
25°C <sup>2</sup>	0.30	Pa·s
25°C <sup>3</sup>	1.3	Pa·s
Время отверждения (25°C)	1.7E+2	hr

## NOTE

- |    |          |
|----|----------|
| 1. | Resin    |
| 2. | Mixed    |
| 3. | Hardener |

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat